

와우강화재-A

【와우강화재는 합성수지를 주원료로 하여 에멀전 수지에 유화, 소포, 분산 등을 첨가 혼합한 접착재로 뛰어난 접착력을 가진 알칼리성 외부 건축물용 도료입니다.】

용도	콘크리트, 몰탈, 적벽돌 등의 외부용 도료
-----------	-------------------------

■ 물성자료

마감상태	반유광	색상	투명 및 각색
피도면	콘크리트, 몰탈, 적벽돌	조성	1액형
부피고형분	45%~50%	추천건조도막두께	0.2 mm
포장단위	18L	도장횟수	1~2회
추천소요량	0.3L (m ² 당) ※도장작업시 손실량과 표면 상태를 고려하십시오.	저장기간	12개월 (5~35° 실내보관 시)

	5°C	20°C	30°C
경화건조(시간)	12	9	6
완전건조(시간)	48	24	18
가사시간(분)	50	40	30
재도장간격(시간)	18~60	12~48	10~48

※본 자료에 제시된 내용은 실험실적시험과 현장응용결과에 따라 얻어진 것이나 품질개선이나 작업조건에 따라 바뀌어질 수 있습니다.

■ 도장사양

사용방법	표면처리	피도면에는 시멘트가루, 모래, 흙, 유분, 수분 등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다	
	작업기상조건	대기온도	5~35°C
		상대습도	80% 이하
		표면온도	40°C 이하
도장기구	붓, 롤러, 스프레이		
도장시 주의사항	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 추천도막 두께 이상으로 도장하지 마십시오. ◆ 기와 및 슬레이트 도장용으로 사용하지 마십시오. ◆ 도장 중 정전기 및 스파크에 의해 화재 발생의 위험이 있으니 주의하여 도장 하십시오. ◆ 비오는 날, 습도가 높은 날(85% 이상), 기온이 낮은 날(5°C이하)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 피하십시오.(도막의 균열, 부착불량 등이 발생할 수 있음) ◆ 구도막 위에 보수도장시 구도막과의 적합성을 확인 후 사용하시기 바랍니다. ◆ 도장(TOUCH UP도장 포함)시에 동일 제품, 색상, LOT라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생할 수 있으므로 가급적 동일 LOT의 제품, 동일 도장용구 및 방법에 의해 도장을 하되, 색상확인 후 이상이 없을 경우 작업하십시오. ◆ 본 제품을 타 도료와 혼합하여 사용하지 마십시오. ◆ 도장작업 완료 후, 노출된 피부는 깨끗이 씻으십시오. ◆ 기존에 도장이 되어있지 않은 시멘트 피도면에 투명 무광 도장시는 무광제가 침투되지 않아 피도면이 군데군데 허영게 되니 사용을 피하시고 본사 상담실로 연락주시기 바랍니다. 		
취급시 주의사항	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 제품은 화기 및 직사광선을 피하여 5°C이상 서늘한 곳에서 보관하십시오. ◆ 폐 도료는 환경부에서 지정한 폐기물처리업체를 통해 폐기하십시오. ◆ 본 제품은 화학제품이므로 장기간 보관시 변질이 있을 수 있으니, 유효기간(제조일로부터 1년) 내에 사용하십시오. 		

